

現場密度用珪砂 SS-S-272

現場密度試験に使用する珪砂5号です。1袋25kg入り。

《仕様》

フルイ1.18mmで100%通過

フルイ75 μ で99%以上残留

単位体積重量 1.46g/cm³

※単位体積重量は気温・湿度等により変化しますので、
御了承下さい。

※ご希望により試験成績書(栃木県産業技術センター発行)
のコピーを添付致します。(無償)

